


Prestatieverklaring		2024-Kok-MG 0/31,5 NL BSB-1129	9-1-2024
menggranulaat 0/31,5 NL BSB conform EN 13242:2003+A1:2008 voor toepassing in ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen in de wegenbouw en utiliteitsbouw (NL BSB)			
 Achthoven 23 a 4128 LV Lexmond			18  EN 13242:2003+A1:2008 systeem 2+ (NoBo_SGS certificaat_0958-CPR-2007/2)
Deze prestatieverklaring betreft menggranulaat 0/31,5 NL BSB voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel. Menggranulaat ontstaat bij de bewerking van beton- en metselwerkpuin in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat uit breken en zeven.			
artikel onderwerp specificatie			
4.2	korrelmaat		0/31,5
4.3	gradering		G _A 75 GT _A 10
4.4	korrelvorm		
	• vlakheidsindex		FI ₂₀
	• korrelvormgetal		SI _{NR}
4.5	percentage gebroken materiaal en volledig rond materiaal in grof toeslagmateriaal		C _{NR}
4.6	gehalte fijne bestanddelen		f ₇
4.7	kwaliteit fijne bestanddelen		NR
5.2	verbrijzelingsweerstand van grof toeslagmateriaal		LA ₆₀ SZ _{NR}
5.3	weerstand tegen afslijting van grof materiaal		M _{DE} NR
5.4	deeltjesdichtheid		2,54 Mg/m ³
5.5	waterabsorptie		NR
5.6	samenstelling recyclinggranulaten		
	• gehalte beton, betonproducten, mortel en metselsteen van beton		Rc ₄₅ declared
	• gehalte beton, betonproducten, mortel en metselsteen van beton, ongebonden toeslagmaterialen, natuursteen en hydraulisch gebonden toeslagmaterialen en glas		Rc _{ug50}
	• gehalte metselbaksteen en andere gebakken keramische producten, metselstenen van kalkzandsteen en niet-drijvend schuim- en/of gasbeton		Rb ₅₀₋
	• bitumineuze materialen		Ra ₅₋
	• anders : cohesief materiaal, diversen (metalen, niet-drijvend hout, kunststof en rubber) en gipspleister		X ₁₋
	• drijvende materialen in volume		FL ₁₀₋
6.2	in zuur oplosbaar sulfaat		AS _{NR}
6.3	totaal zwavel		S _{NR}
6.4	in water oplosbaar sulfaat		NPD
6.5.1	bestanddelen die bindtijd en verharding van beton beïnvloeden		NPD
6.5.2	bestanddelen die volumevastheid van hoogovenslak en staalslak beïnvloeden		V _{NR}
6.5.3	in water oplosbare bestanddelen		NR

7.2	"Sonnenbrand" van basalt	SB_{NR}
7.3.2	waterabsorptie als controle vorst-/dooibestandheid	WA_{24NR}
		W_{cmNR}
7.3.3	vorst-/dooibestandheid	F_{NR}
		MS_{NR}
-	aanvullende informatie verontreinigingen	1,0 % (m/m en v/v) gips en niet-steenachtig materiaal 0,1 % (m/m) verteerbaar organisch materiaal
	CBR onmiddellijk na bereiding proefstukken (CBR_0 dagen)	99,00
		$\geq 50 \%$
	CBR-toename bij 28 dagen ouderdom ($CBR_{toename}$)	192,00
		$\geq 125 \%$ van CBR_0 dagen
	milieu	voldoet aan eisen uit bijlage A van Regeling bodemkwaliteit
	asbest	voldoet aan asbestzorgvuldigheidsmodule uit paragraaf 4.2.3. BRL 2506-2 versie 2019

De prestaties van menggranulaat 0/31,5 NL BSB zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Kok Lexmond bv, Achthoven 23 a te 4128 LV Lexmond.

Ondertekend voor en namens Kok Lexmond bv door :
op 9-1-2024 te Lexmond

Kittie Struik .

